

Područje primjene:

Alukolor se koristi kao dekorativni i zaštitni emajl za cinkane limove i aluminij bez obzira na klimatsku zonu.

Svojstva:

- Visoka mehanička, kemijska i atmosferska otpornost
- Odlično prijanja na metale u boji
- Maksimalna otpornost na UV zračenja
- Otpornost na SO₂
- Odlična pokrivnost
- Trajnost i elastičnost nanošenog filma u boji



ALUKOLOR

Temeljni i pokrivni emajl za metal u boji

2



UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:

Boju dobro promiješati i po potrebi razrijediti sa SHOP PRIMER RAZRJEDIVAČEM da bi se postigla primjenska viskoznost, koja zavisi od načina prskanja i veličine šoba (Airless šoba: uska = 215/218, srednja = 415/418, šira = 615/618).

ZAHTJEVI PODLOGE:

Lim treba biti odmašćen i očišćen svih nečistoća. Preporučujemo pranje aparatom na visoki tlak 120 – 150 bara radi odstranjivanja mehaničkih nečistoća i filma u boji koji slabo prijanja na lim.

NAČIN NANOŠENJA:

Kistom, valjkom ili štrcanjem.

UTROŠAK:

120 g/m² za nanos debljine 60 mikrona suhog filma

VRIJEME SUŠENJA:

prašno suh – nakon 1 sat, suh na dodir – nakon 2 sata.

VRIJEME IZMEĐU NANOSA:

Slojevi se nanose u razmaku 16 sata.

TEHNIČKI PODACI

NIJANSE:

Svi tonovi po RAL skali.

GUSTOĆA:

0,95 – 1,05 g/ml (20°C) – zavisi od nijanse

SUHE TVARI:

58 ± 2%

VISKOZNOST:

tiksotropiran

PRIANJANJE:

ISO: 0 / ASTM: 5B

SADRŽAJ HOS/VOC:

IIA(i), 500g/l;(2010); proizvod sadrži: max. 480 g/l

RAZRJEĐIVANJE/ČIŠĆENJE:

SHOP PRIMER RAZRJEDIVAČ

AMBALAŽA:

1 – 25l

SKLADIŠTENJE:

U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama.
Trajanje: najmanje 1 godinu.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
Metal	Očistiti prašinu, masnoće i aparatom na visoki tlak nečistoću, pranje aparatom na visoki tlak	EPOXYKOLOR PRIMER	ALUKOLOR u odabranoj nijansi

NAPOMENE

