

Područje primjene:

Za bojenje pročelja na izloženim mjestima i za sanaciju zidova, koje je nemoguće prekriti običnim bijelilima (zadimljeni prostori, zidovi, umrljani čađom, vodenim mrljama...).

Svojstva:


- Postojana je prema vanjskim utjecajima (temperatura, voda, svjetlost, starenje)
- Boja je pralna
- Visoka otpornost na habanje, elastičan film
- Iznimno brzo sušenje i odlična



ANTINIKOTIN

Boja za zidove, za izolaciju vodotopljivih mrlja

5



UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	Po potrebi se može razrijediti s posebnim ANTINIKOTIN RAZRJEDIVAČEM.
ZAHTJEVI PODLOGE:	ANTINIKOTIN nanosimo na zidove, koji su prethodno očišćeni prašine i drugih nečistoća.
NAČIN NANOŠENJA:	Kistom, valjkom ili airless štrcanjem.
UTROŠAK:	150 - 400 g/m ² , ovisno od površine
VRIJEME SUŠENJA:	Vrijeme sušenja za mokri film 250 qm je 15-25 min na 20°C.

TEHNIČKI PODACI

NIJANSE:	Bijela.
IZGLED:	tekućina
GUSTOĆA:	1,45 ± 0,5% g/ml (20°C)
VISKOZNOST:	4000-5000 cP (po DIN 53211/20°C z BROOKFIELD VISK.)
SUHE TVARI:	70 ± 2%
KATEGORIJA I SADRŽAJ VOC	IIA(g), 450g/l;(2007); proizvod sadrži: max. 450 g/l
RAZRJEĐIVANJE/ČIŠĆENJE:	ANTINIKOTIN RAZRJEDIVAČ
AMBALAŽA:	1,3kg, 8kg, 30kg
SKLADIŠTENJE:	U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama. Trajanje: najmanje 1 godinu.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	ZAŠTITNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
Masne mrlje	Očistiti prašinu, krušljive čestice i popraviti oštećenja	ANTINIKOTIN	DISTEMPERA FASADAKOLOR BIOBEL u odabranoj nijansi

NAPOMENE

