

Područje primjene:

Primjenjuje se za zaštitu poljoprivrednih i gradbenih strojeva, metalnih konstrukcija, teretnih i drugih vozila i ostalih metalnih predmeta.

Svojstva:

Izuzetno dobro pokriva

Visoka otpornost na mehaničke, kemijske i vremenske utjecaje

Trajnost i elastičnost nanošenog filma

Brzo sušenje

Jednostavno rukovanje

PURCHEM**Dvokomponentni poliuretanski emajl****UPUTSTVA**

PRIPREMA BOJE: PURCHEM 2K POLIURETANSKI EMAJL izmješamo u propisanom omjeru sa PURCHEM 2K UTVRĐIVAČEM i dobro promiješamo. Komponenta A : utvrđivač B = 5 : 1 (na masu ili volumen). Smjesa je upotrebljiva 5 sati pri 20 C. Razrjeđujemo.

ZAHTJEVI PODLOGE: Površina mora biti suha, bez masnoća i prašine.

NAČIN NANOŠENJA: Kistom, valjkom, pneumatskim pištoljem i airless aparatom.

UTROŠAK: 120 g/m² za jedan nanos.

VRIJEME SUŠENJA: prašno suha – nakon 30 minuta, suha na otip – nakon 1 sat. Ubrzano sušenje 30 min na 80 C.

VRIJEME IZMEĐU NANOSA: Slojevi se nanose u razmaku 16 sata.

TEHNIČKI PODACI

NIJANSE: Po RAL ili NCS ton skali

MIRIS: tipičan aromatičan

GUSTOĆA:

SUHE TVARI:

VISKOZNOST:

PRIANJANJE:

SADRŽAJ HOS/VOC: IIA(i), 600g/l;(2007); proizvod sadrži: max. 560 g/l

RAZRJEĐIVANJE/ČIŠĆENJE: POLIURETANSKI RAZRJEĐIVAČ

AMBALAŽA:

SKLADIŠTENJE: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suhim i zračnim prostorijama.

Trajanje: komponenta A najmanje 1 godinu, komponenta B najmanje 6 mjeseci.

SISTEM

PODLOGA

Metal

PRIPREMA

Očistiti prašinu,
masnoću i
nečistoće

OSNOVNI PREMAZ

AGRO PRIMER
SHOP PRIMER
EPOXYKOLOR
PRIMER

ZAVRŠNI PREMAZ

PURCHEM u
odabranoj nijansi

NAPOMENE