

**Anwendungsbereich:**

Anwendung als Grundanstrich für Anlagen, Aufbau von Transportmitteln, Metallkonstruktionen, Fertigungen von landwirtschaftlichen Anlagen und anderes.

**Eigenschaften:**


- sehr gute Antikorrosionseigenschaften
- gute Haftung auf Metallgrundlagen
- schnelle Trocknung
- gute Verbindung einzelner Anstriche



**AGRO PRIMER**

Schnell trocknender alkyder Antikorrosionsgrundanstrich

**2**



**GEBRAUCHSANLEITUNG**

<b>FARBZUBEREITUNG :</b>	Die Farbe gut durchmischen und mit dem SHOP PRIMER Verdünnungsmittel verdünnen. Verdünnung je nach Bedarf, 5- 10% beim Sprühen, bis 5% bei der Airless-Sprühung (Airless Düse: engere = 215/218, mittlere = 415/418, breitere = 615/618).
<b>FLÄCHENZUBEREITUNG:</b>	Die Oberfläche muß trocken sein, ohne Fettflecken oder Staubpartikel.
<b>AUFTRAGEN DER FARBE:</b>	Mit Pinseln, Walzen, Luftsprühen oder Airlessparaten.
<b>THEORETISCHER VERBRAUCH:</b>	125 g/m <sup>2</sup> bei einem Anstrich eines 60 Mikronen Trockenfilms.
<b>TROCKNUNGSZEIT:</b>	Staubtrocken nach 10 Minuten, greiftrocken nach 15 Minuten.
<b>WARTEZEIT WÄHREND DER ANSTRICHE:</b>	Einzelne Anstriche werden in einem Abstand von 6 Stunden aufgetragen.

**TECHNISCHE DATEN**

<b>FARBNUANCEN:</b>	Grün, weiß, Beige, Oxidrot, Grau
<b>GLANZ:</b>	Matt
<b>DICHTE:</b>	1,38 g/ml (20 C)
<b>DICHTE:</b>	67 ± 2%
<b>VISKOSITÄT:</b>	62s (F6 20°C)
<b>HAFTUNG:</b>	ISO: 0 / ASTM: 5B
<b>INHALT VON HOS/VOC:</b>	IIA(i), 600 g/l (2007), das Produkt beinhaltet: max. 500 g/l
<b>VERDÜNNUNG UND SÄUBERUNG:</b>	SHOP PRIMER VERDÜNNUNGSMITTEL
<b>VERPACKUNG:</b>	1kg, 5kg, 25kg
<b>GEBRAUCHSFRIST UND LAGERUNG:</b>	Mindestens 12 Monate in der original gut geschlossenen Verpackung, im trockenen und gut gelüfteten Raum.

**SYSTEM**

UNTERGRUND	VORBEREITUNG	GRUNDANSTRICH	SCHLÜßANSTRICH
Metalle Holz	Beseitigung von Staub, Unreinheiten und Fettflecken	AGRO PRIMER Dicke abhängig von dem vorgeschriebenen Antikorrosionsschutz	Ein- oder Zweikomponentenemail (PU, Epoxy, Alkid, Akрил, ...) in der gewünschten Nianse

**ANMERKUNGEN UND BESONDERHEITEN**

Über die Farbe können auch als Endbearbeitung Zweikomponentenlacke oder Emaille verwendet werden.

