


Anwendungsbereich:

Alkidkolor Bootslack wird für Holzoberflächen (Türen, Kork, Gartenmöbel, Holzverschalungen) verwendet, wenn man das natürliche Aussehen erhalten möchte.

Eigenschaften:

- herausragende widerstandsfähigkeit auf Wittereinflüsse
- harter Schutzfilm
- niedriger Inhalt von Aromaten
- einfaches arbeiten – sehr leichtes Auftragen



**ALKIDKOLOR
BOOTSLACK**

2



GEBRAUCHSANLEITUNG

LACKZUBEREITUNG:	Vor der Anwendung muß der Lack gut durchgemischt werden. ALKIDKOLOR BOOTSLACK wird mit ALKIDKOLOR VERDÜNNUNGSMITTEL je nach Bedarf verdünnt (abhängig von der Auftragsart und Nutzung).
FLÄCHENZUBEREITUNG:	Die Oberfläche muß trocken, frei von Fettflecken und Staubpartikeln sowie zuvor mit farblosem LESOTON behandelt sein.
AUFTRAGEN DES LACKES:	Auftragung mit Walzen, Pinseln oder Sprühen. Es sind zwei Auftragungen notwendig.
THEORETISCHER VERBRAUCH:	100 g/m ² bei einer Auftragung eines 25-30 Mikron Trockenfilms.
TROCKNUNGSZEIT:	Staubtrocken 2 Stunden, greiftrocken 6 Stunden.
WARTEZEIT WÄHREND DER ANSTRICHE:	Einzelne Anstriche werden in Abständen von 2 Stunden aufgetragen.

TECHNISCHE DATEN

GLANZ:	Glänzend: 85-90, Halbmatt: 35-65, matt: bis 30
DICHTE:	0,91 g/ml (20°C)
TROCKENSTOFF:	49 ± 2%
VISKOSITÄT:	80 s F4 bei 20C ISO 2431
HÄRTE NACH KOENIG:	60-70 s
INHALT VON HOS/VOC:	IIA(e), 500 g/l (2007), das Produkt beinhaltet: max. 490 g/l
VERDÜNNUNG UND SÄUBERUNG:	ALKIDKOLOR VERDÜNNUNGSMITTEL
VERPACKUNG:	0,25l, 0,75l, ... 25l
GEBRAUCHSFRIST UND LAGERUNG:	Mindestens 24 Monate in der original gut geschlossenen Verpackung, im trockenem und gut gelüfteten Raum.

SYSTEM

UNTERGRUND	VORBEREITUN	SCHUTZANSTRICH
Holz	Beseitigung von Staub, Unreinheiten und Fettflecken	ALKIDKOLOR BOOTSLACK 2x

ANMERKUNGEN UND BESONDERHEITEN

