

**Anwendungsbereich:**

Anwendung vorwiegend für den  
Faßadenanstrich bei ausgesetzten Stellen  
sowie bei Wandsanierungen, die mit  
normalen Bleichmitteln nicht abgedeckt  
werden konnten (verrauchte Räume,  
verrußte Wände, Flecken vom Eindringen  
von Wasser).

**Eigenschaften:**


- widerstandsfähigkeit auf  
Wettereinflüsse, Wasser, Licht, Altern
- waschfeste Farbe
- hohe widerstandsfähigkeit gegen  
Verschleiß, elastischer Film
- außerordentlich schnelles trocknen
- hervorragende Abdeckung



**ANTINIKOTIN**

WANDFARBE FÜR DIE  
ISOLATION VON  
WASSERLÖSLICHEN FLECKEN

**5**



**GEBRAUCHSANLEITUNG**

FARBZUBEREITUNG:	Nach Bedarf wird die Farbe mit ANTINIKOTIN VERDÜNNUNGSMITTEL verdünnt.
FLÄCHENZUBEREITUNG:	ANTINIKOTIN wird auf Wände aufgetragen, die zuvor von Staub und anderen Unreinheiten
AUFTRAGEN DER FARBE:	ANTINIKOTIN wird auf die Wände mit Walzen, Pinseln oder Airless Sprühen aufgetragen.
THEORETISCHER VERBRAUCH	Es wird eine Menge von ca. 150-400 g/m <sup>2</sup> abhängig von der Oberfläche benötigt.
WARTEZEIT WÄHREND DER ANSTRICHE:	Die Trocknungszeit bei einem Naßfilm 250 Um beträgt 15-25 Minuten bei 20°C.

**TECHNISCHE DATEN**

FARBNUANCEN:	Weiß
AUSSEHEN	Flüssigkeit
DICHTE:	1,45 +- 0,5%g/l (20°C)
VIKOSITÄT:	4000-5000 cP (nach DIN 53211/20°C mit Brookfield Vis)
TROCKENSTOFF:	70 ± 2%
KATEGORIE UND INHALT VON VOC	IIA(g), 450 g/l (2007), das Produkt beinhaltet: max. 450 g/l
VERDÜNNUNG UND SÄUBERUNG:	ANTINIKOTIN VERDÜNNUNGSMITTEL
VERPACKUNG:	1,3kg, 8kg, 30kg
GEBRAUCHSFRIST UND LAGERUNG:	Mindestens 12 Monate in der original gut geschlossenen Verpackung, im trockenen und gut gelüfteten Raum.

**SYSTEM**

UNTERGRUND	VORBEREITUNG	SCHUTZANSTRICH	SCHLUßANSTRICH
FETTFLECKEN	Beseitigung von Staub, bröckeligen Teilen und Unreinheiten Ausbesserung von Schäden	ANTINIKOTIN	DISTEMPERA FASADAKOLOR BIOBEL in der gewünschten Nuance

**ANMERKUNGEN UND BESONDERHEITEN**

