

Anwendungsbereich:

EkoFas Farbe für Faßaden wird für das Färben aller Arten von zuvor mit Mineralputz behandelten Faßaden sowie für feuchte Wände verwendet. Auch geeignet für feuchte Wände – mit Kalkgrundlagen.

Eigenschaften:

- gesundheits- und umweltfreundlich
- widerstandsfähig
- dampfdurchlässig
- kann getönt werden



EKO FAS
Mineralfarbe für Faßaden

5



GEBRAUCHSANLEITUNG

FARBZUBEREITUNG:	Vor der Anwendung die Farbe gut durchmischen. Vor dem ersten Anstrich der Farbe 40-50% Wasser beimischen, der zweite Anstrich wird in der Regel sehr wenig verdünnt. Nach der Arbeit werden die Geräte mit Wasser gewaschen.
FLÄCHENZUBEREITUNG:	Vor dem Streichen muß die Oberfläche von allen Unreinheiten gereinigt und eventuelle Schäden mit Mineralkitt geglättet werden, damit die Oberfläche hart ist.
AUFTRAGEN DER FARBE:	Die Farbe wird auf die Wände zweimal mit Walzen oder Pinseln aufgetragen.
THEORETISCHER VERBRAUCH:	Der theoretische Verbrauch beträgt 200 g/m ² für einen Anstrich.
WARTEZEIT WÄHREND DER ANSTRICHE	Staubtrocken nach 1,5 Stunden, Greiftrocken nach 3 Stunden, der nächste Anstriche kann nach 8 Stunden aufgetragen werden.

TECHNISCHE DATEN

FARBNUANCEN:	Weiß, Pasteltöne nach verschiedenen Farbkarten
GERUCH:	Typisch.
DICHTE:	1,50 g/ml (20°C)
TROCKENSTOFF:	65±2%
INHALT HOS/OC:	IIA(c), 40 g/l (2010), das Produkt beinhaltet: max. 2 g/l
VERDÜNNUNG / SÄUBERUNG:	WASSER
VERPACKUNG:	1kg, 8kg, 10kg, 25kg.
GEBRAUCHSFRIST UND LAGERUNG:	Mindestens 12 Monate in der original gut geschlossenen Verpackung, im trockenen und gut gelüfteten Raum.

SYSTEM

UNTERGRUND	VORBEREITUNG	KITTEN	SCHLUßANSTRICH
FASSADENOBERFLÄCHEN UND INNENWÄNDE	Beseitigung von Staub, bröckeligen Teilen und Unreinheiten	Ausbesserung von Schäden mit Mineralkitt	EKOFAS

ANMERKUNGEN UND BESONDERHEITEN

- Der Transport kann nur bei Temperaturen über 5°C durchgeführt werden, ansonsten muß das Transportmittel beheizt werden.
- Dasselbe gilt für die Lagerung.
- Auch geeignet für feuchte Wände – mit Kalkgrundlagen.

