

Anwendungsbereich:

Der Grundalkydanstrich ist ein langjähriger Grundanstrich, der für den Korrosionsschutz für Metalloberflächen und als Voranstrich bei dem Holzschutz mit Alkyldabdeckungsfarben (Metall- und Holzkonstruktionen, Türen, Geländer, Fenster, ...) verwendet wird.

Eigenschaften:

- Rostschutz mit Hilfe von Korrosionspigmenten
- gute Haftung auf Metall- und Holzuntergrund
- gute Bindung einzelner Anstriche
- einfaches arbeiten
- langsam trocknend



GRUNDALKYDANSTRICH
Alkydkorrosionsgrundanstrich

2



GEBRAUCHSANLEITUNG

FARBZUBEREITUNG:	Farbe vor der Anwendung gut vermischen und mit ALKIDKOLOR VERDÜNNUNGSMITTEL verdünnen: Verdünnung nach Bedarf – abhängig von der Auftragsart und Zweckbestimmung.
FLÄCHENZUBEREITUNG:	Die Oberfläche muß trocken sowie frei von Fett- und Staubpartikeln sein.
AUFTRAGEN DER FARBE:	Farbe auftragen mit Pinseln, Walzen, Sprühen oder eintauchen 2x in einem Abstand von 24
THEORETISCHER VERBRAUCH:	125 g/m ² bei einem Auftrag eines 60 Mikronen Trockenfilms.
TROCKNUNGSZEIT:	Staubtrocken nach 30 Minuten, greiftrocken nach 2 Stunden.
WARTEZEIT WÄHREND DER ANSTRICHE:	Der nächste Anstrich kann nach 24 Stunden aufgetragen werden.

TECHNISCHE DATEN

FARBNUANCEN:	Oxidrot und Grau für Metalle, Weiß für Holz
GLANZ NACH LANG 60:	8%
DICHTE:	1,48 g/ml (20°C)
TROCKENSTOFF:	72 ± 2%
VISKOSITÄT:	140s (F6 20°C)
HAFTUNG:	ISO: 0 / ASTM: 5B
INHALT VON HOS/VOC:	IIA(d), 400 g/l (2007), das Produkt beinhaltet: max. 400 g/l
VERDÜNNUNG / SÄUBERUNG:	ALKIDKOLOR VERDÜNNUNGSMITTEL
VERPACKUNG:	0,25kg, 0,75l, 6kg, 25kg
GEBRAUCHSFRIST UND LAGERUNG:	Mindestens 36 Monate in der original gut geschlossenen Verpackung, im trockenen und gut gelüfteten Raum.

SYSTEM

UNTERGRUND	VORBEREITUNG	GRUNDANSTRICH	SCHLUßANSTRICH
Metalle Holz	Beseitigung von Staub, Unreinheiten und Fettflecken	GRUNDALKYDANSTRICH 1-2X	STARKOLOR ALKIDKOLOR

ANMERKUNGEN UND BESONDERHEITEN

