

Anwendungsbereich:

Hard Lack wird für das Lackieren von Parkett, Holzverschalungen, Türen und Möbeln verwendet, die normalen Belastungen ausgesetzt sind.

Eigenschaften:


- gute Elastizität
- gutes Ausfließen
- Abnutzungswiderständigkeit
- sehr schnelles trocknen, Parkett kann dreimal täglich lackiert werden
- einfaches arbeiten



HARD LACK

Zweikomponentiger Säure-härte-parkettlack

4



GEBRAUCHSANLEITUNG

LACKZUBEREITUNG: Vor der Anwendung einen (1) Teil der Komponente II mit zehn (10) Teilen der Komponente I gut vermischen und 10 Minuten abwarten. Die Anwendungszeit nach der Komponentenvermischung beträgt 5 Stunden.

FLÄCHENZUBEREITUNG: Das Parkett gut abschleifen, damit der alte Lack entfernt wird. Unebenheiten abschleifen, Löcher und Schäden verkitten. Das Parkett muß vollkommen trocken sein. Eventuelle Feuchte im Holz oder zu große Luftfeuchtigkeit können ein Abschuppen des Lackes verursachen. Einzelne Schichten – nachdem sie trocken sind – leicht mit einem feinen Glasspapier vor dem nächsten Anstrich abschleifen.

AUFTRAGEN DES LACKES: HARD LACK hat eine sehr gute Fließbarkeit, darum auf das Parkett mit Pinseln, Walzen oder Lackierbesen auftragen.

THEORETISCHER VERBRAUCH: Theoretischer Verbrauch 70 - 100 g/m² für einen Anstrich.

WARTEZEIT WÄHREND DES AUFSTRICHE: 2 Stunden. HARD LACK trocknet sehr schnell, das Parkett kann an einem Tag 3-mal lackiert werden.

TECHNISCHE DATEN

GLANZ:	90,6% (Glänzend) – zur Verfügung: glänzend, Seidenmatt, Matt.
ELASTIZITÄT:	Über 8 mm (ERICH)
DICHTE:	0,96 g/ml
TROCKENSTOFFE:	43 ± 2% (beide Komponenten)
VISKOSITÄT:	50 s (F4mm 20C) ISO 2431
HALTEPUNKT:	Über 12 mm
KONFLUENZ:	50-75 Mikronen
HÄRTE NACH KOENIG:	198s
KATEGORIE UND INHALT:	IIA(j), 550 g/l (2007); das Produkt beinhaltet: max. 550 g/l
VERDÜNNUNG UND SÄUBERUNG:	HARD VERDÜNNUNGSMITTEL
VERPACKUNG:	Das HARD Lackset beinhaltet: LACK, HÄRTER und VERDÜNNUNGSMITTEL. Folgende Sets stehen zur Verfügung: 1, 5, 10 sowie für professionelle Anwender Set 20. Mit dem SET-5 können 20-25 m ² lackiert werden.
GEBRAUCHSFRIST UND LAGERUNG:	Mindestens 12 Monate in der original geschlossenen Verpackung, im trockenen und gut gelüfteten Raum.

SYSTEM

UNTERGRUND	VORBEREITUNG	GRUNDANSTRICH	SCHLUßANSTRICH
SCHLUßANSTRICH	Beseitigung von Staub, bröckeligen Teilen und	GRUNDLACK	HARD LACK 3-4X

ANMERKUNGEN UND BESONDERHEITEN

- Der Lack wird 14 Tage nach dem Auftragen nicht gesäubert. Danach empfohlene Säuberung mit milden Putzmitteln und einem leicht feuchtem Tuch. Dem Lack wird die Lebensdauer verlängert, wenn er gelegentlich mit Wasser-Waschemulsionen für den Parkettlackschutz bestrichen wird.
- Bei exotischen und weniger bekannten Hölzern sollte eine Probe auf kleinerer Oberfläche durchgeführt werden.
- Kann die Holzfarbe beeinflussen.

