



Chemcolor Sevnica d.o.o., Dolnje Brezovo 35, 8290 Sevnica, Identifikacijska številka za DDV: SI24218359
Tel.: +386 (0)7 81 63 550 / 81 60 100 Fax.: +386 (0)7 81 63 564 / 81 60 101 www.chemcolor.si

TECHNISCHES DATENBLATT

METALLIC – EMAILE

PRODUKT BESCHREIBUNG:	METALLIC – EMAILE Basis aus synthetischen Alkyd - Bindemittel, metallisierten Pigmenten in der Kombination mit anorganischen Pigmenten, aus organischen Lösungsmittel und verschiedenen Additiven, die Haftfestigkeit und Elastizität des Emails vergrößern.
VERBRAUCHSANWENDUNG:	Die Emaille schützen Metallgegenstände, Bleibleche, Dachrinnen, Konstruktionen, Gittern, Felgen...
OBERFLÄCHE VORBEREITUNG:	Die Oberfläche muss trocken und ohne Fett- und Staubteile sein.
FARBE VORBEREITUNG:	Die Emaille verdünnt man mit ALKIDKOLOR LÖSUNGSMITTEL , jede vorgehende Verwendung verdünnt die Schutzbeschichtung des Emails.
APPLIKATION:	Alle Anstriche werden zweimal über die Grundschuttschicht mit Pinsel, Walzen oder Spritzen aufgetragen.
THEORETISCHER VERBRAUCH:	Der theoretische Verbrauch ist 0,1l/m ² für einen Auftrag.
STAUBTROCKEN:	3 Stunden
GRIF TROCKEN:	6 Stunden
DURCHGETROCKNET:	24 Stunden bei der Temperatur 15°C
PHYSIKALISCH VERHALTEN:	
FARBTON:	Grün, braun, silbern, oxyd copper und golden
FORM:	Gefärbte Flüssigkeit
DICHTE:	0,95 -1,1 g/ml (20°C)
FESTKÖRPER:	52 ± 2%
VISKOSITÄT:	65 - 75 s (F4 mm 20°C)
LÖSUNGSMITTEL UND REINIGUNG:	ALKIDKOLOR LÖSUNGSMITTEL
LIEFERFORM:	0,25l, 0,75l, 5l, 25l
LAGERUNG:	METALLIC – EMAILE sind im originalverschlossenen Gebinde im trocken und luftig Platz mindestens 24 Monate lagerungsfähig.
BEMERKUNGEN:	

barve ki ščitijo vaš dom