



Chemcolor Sevnica d.o.o., Dolnje Brezovo 35, 8290 Sevnica, Identifikacijska številka za DDV: SI24218359
Tel.: +386 (0)7 81 63 550 / 81 60 100 Fax.: +386 (0)7 81 63 564 / 81 60 101 www.chemcolor.si

TECHNISCHES DATENBLATT

NITROKOLOR

PRODUKT BESCHREIBUNG:	NITROKOLOR email ist eine Farbe aus synthetischen Bindemitteln und Nitro- Zellulose, aus organischen Lösungsmitteln und UV beständigen Pigmenten. NITROKOLOR braucht nur eine kurze Trocknungszeit und erreicht eine relative hohe Härte (deswegen ist die Farbe weniger elastisch), darum verwendet man sie für weniger anspruchsvollen Metallschutz im Innenbereich.
VERBRAUCHSANWENDUNG:	NITROKOLOR ist zur Metall-, Holz- und Kunststofflackierung verschiedener Gegenstände bestimmt.
OBERFLÄCHE VORBEREITUNG:	Die Oberfläche muss trocken sein, ohne Fettflecken oder Staubteile. Man soll vorgehend den Grundanstrich verwenden.
FARBE VORBEREITUNG:	Die Farbe wird gut vermischt und mit NITRO VERDÜNNUNGSMITTEL verdünnt. Verdünnung nach Bedarf.
APPLIKATION:	Die Farbe wird mit Pinsel, Walzen, Spritzen oder Überguss aufgetragen.
THEORETISCHER VERBRAUCH:	Theoretischer Verbrauch ist 125g/m ² .
GRIFF TROCKEN:	30 Minuten
DURCHGETROCKNET:	6 Stunden
PHYSIKALISCH VERHALTEN:	
FARBTON:	Nach RAL oder NCS Tonskala.
DICHTE:	0,94 g/ml (bei 20°C)
FESTKÖRPER:	
VISKOSITÄT:	cca 40s F4 (20°C)
LÖSUNGSMITTEL UND REINIGUNG:	NITRO VERDÜNNUNGSMITTEL
LIEFERFORM:	1 – 25l
LAGERUNG:	NITROKOLOR ist im originalverschlossenen Gebinde im trocken und luftig Platz mindestens 12 Monate lagerungsfähig.
BEMERKUNGEN:	

barve ki ščitijo vaš dom