

#### Anwendungsbereich:

Primokolor wird als Grundanstrich für Anlagen von Transportmittelaufbauten, Metallkonstruktionen, Erstellung von Landwirtschaftsmaschinen und anderem verwendet.

#### Eigenschaften:

- ausgezeichnete Metalluntergrundhaftung
- schnelles trocknen
- langfristiger aktiver Metallkorrosionsschutz
- gute Bindung einzelner Anstriche



#### PRIMOKOLOR

Schnell trocknender  
Alkyd-  
Korrosionsgrundanstrich

**2**



### GEBRAUCHSANLEITUNG

FARBZUBEREITUNG	Farbe gut vermischen und nach Bedarf mit SHOP PRIMER VERDÜNNUNGSMITTEL verdünnen. Verdünnung je nach Bedarf, 5-10% beim Sprühen, bis 5% beim Airless-sprühen (Airlessdüse: dünnere=215/218, mittlere=415/418, breitere=615/618).
FLÄCHENZUBEREITUNG	Die Oberfläche muß trocken sowie frei von Fett- und Staubpartikeln sein.
AUFTRAGEN DER FARBE	Mit Pinseln, Walzen, Sprühen oder Airless-gerät.
THEORETISCHER VERBRAUCH	120 g/m <sup>2</sup> bei einem Auftrag eines 60 Mikronen Trockenfilms.
TROCKNUNGSZEIT	Staubtrocken nach 15 Minuten, greiftrocken nach 10 Minuten. Beschleunigtes Trocknen 30 Minuten bei 80°C.
WARTEZEIT WÄHREND DER ANSTRICHE	Der nächste Anstrich kann nach 6 Stunden aufgetragen werden.

### TECHNISCHE DATEN

FARBNUANCEN	Weiß, Beige, Oxidrot, Grau, Grün
GLANZ	Matt.
DICHTE	1,42 g/ml (20°C)
TROCKENSTOFF	72 ± 2%
VISKOSITÄT	90s (F6 20°C)
HAFTUNG	ISO: 0 / ASTM: 5B
INHALT VON HOS/VOC	IIA(i), 600 g/l (2007), das Produkt beinhaltet: max. 600 g/
VERDÜNNUNG / SÄUBERUNG	SHOP PRIMER VERDÜNNUNGSMITTEL
VERPACKUNG	1kg, 5kg, 25kg
GEBRAUCHSFRIST UND LAGERUNG	Mindestens 12 Monate in der original gut geschlossenen Verpackung, im trockenen und gut gelüfteten Raum.

### SYSTEM

UNTERGRUND	VORBEREITUNG	GRUNDANSTRICH	SCHLUßANSTRICH
Metalle	Beseitigung von Staub, Unreinheiten und Fettflecken	PRIMOKOLOR – Stärke von dem vorgeschriebenen Korrosionsschutz abhängig	STARKOLOR ALKIDKOLOR VINILKOLOR

### ANMERKUNGEN UND

