

### Področje uporabe:

Namenjen je za obarvanje fasad na izpostavljenih mestih ter za sanacijo delov zidov, ki jih z normalnimi belili ni mogoče prekriti (zakajeni prostori, sajasti zidovi, madeži zaradi zamakanja).

### Lastnosti:


- odporna proti vremenskim vplivom, vodi, svetlobi, staranju
- barva je pralna
- visoka odpornost proti obrabi, elastičen film
- izjemno hitro sušenje
- odlična pokrivnost



## ANTINIKOTIN

Primer za izolacijo madežev

5



### NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA BARVE:	Po potrebi se barva redči s posebnim ANTINIKOTIN RAZREDČILOM.
PRIPRAVA POVRŠINE:	ANTINIKOTIN nanašamo na stene, predhodno očiščene prahu in drugih nečistoč.
NAČINI NANAŠANJA:	ANTINIKOTIN nanašamo na stene z valjčkom, čopičem ali airless brizganjem.
TEORETIČNA PORABA:	Potrebna količina je cca 150-400 g/m <sup>2</sup> odvisno od površine.
ČAS MED NANOSI:	Čas sušenja pri mokrem filmu 250 µm je 15 – 25 min pri 20°C.

### TEHNIČNI PODATKI

BARVNE NIANSE	Bela
IZGLED:	Tekočina
GOSTOTA:	1,45 ± 0,5% g/ml (20°C)
VISKOZNOST:	4000-5000 cP (po DIN 53211/20°C z BROOKFIELD VISK.)
SUHA SNOV:	70 ± 2%
KATEGORIJA IN VSEBNOST VOC	IIA(g), 450 g/l (2007); izdelek vsebuje: max. 450 g/l
REDČENJE IN ČIŠČENJE:	ANTINIKOTIN RAZREDČILO
EMBALAŽA:	1,3kg, 8kg, 30kg
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 12 mesecev v originalni dobro zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

### SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	ZAŠČITNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
MASTNI MADEŽI	odstraniti prah, krušljive delce in nečistoče popraviti poškodbe	ANTINIKOTIN	DISTEMPERA FASADAKOLOR BIOBEL v izbrani niansi

### OPOMBE IN POSEBNOSTI

