

## TEHNIČNE INFORMACIJE

### BAZENKOLOR

<b>OPIS PROIZVODA:</b>	<b>BAZENKOLOR</b> je izdelan iz visokokvalitetnega akrilnega veziva, topnega v organskih topilih, pigmentov in polnil, odpornih na UV žarke in klorirano vodo. Na voljo je v plavi in zeleni niansi, po želji stranke pa tudi po vzorcu, če je količina primerna za izdelavo.
<b>PODROČJE UPORABE:</b>	<b>BAZENKOLOR</b> uporabljamo za zaščito in dekorativno obdelavo betonskih površin kopalnih bazenov, brez ostankov cementnega mleka.
<b>PRIPRAVA POVRŠINE:</b>	Površino pred barvanjem očistimo prahu in drugih nečistoč. Površina mora biti trdna (se ne kruši) in suha.
<b>PRIPRAVA BARVE:</b>	Barvo redčimo z <b>BAZENKOLOR RAZREDČILOM</b> in sicer za prvi nanos 15-20% (s tem je prvi nanos kot impregnacija površine), drugi in tretji nanos po potrebi, odvisno od načina nanašanja (cca 10%).
<b>NAČINI NANAŠANJA:</b>	Nanašamo ga z valjčkom, s čopičem ali z airless brizganjem. Barvo nanašamo 2-3 krat.
<b>TEORETIČNA PORABA:</b>	Teoretična poraba je 100-150 ml/m <sup>2</sup> za en nanos.
<b>ČAS SUŠENJA (20°C):</b>	Prašno – 1 ura, na otip – 4 ure
<b>ČAS MED NANOSI:</b>	Razmak med nanosi je minimalno 24 ure, pred polnjenjem bazena se mora barva sušiti vsaj 72 ur.
<b>FIZIKALNE LASTNOSTI:</b>	
<b>BARVNE NIANSE:</b>	SVETLO IN ZELENO MODRA – običajni barvi za bazene.
<b>GOSTOTA:</b>	1,1 g/ml (20°C)
<b>SUHA SNOV:</b>	52±2%
<b>VISKOZNOST:</b>	90s (F4 20°C)
<b>REDČENJE IN ČIŠČENJE:</b>	<b>BAZENKOLOR RAZREDČILO</b>
<b>EMBALAŽA:</b>	1kg, 1,3kg, 3kg, 5kg, 25kg.
<b>ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:</b>	Najmanj 12 mesecev v originalni zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.
<b>OPOMBE:</b>	Pri nanašanju moramo biti pozorni na vremenske pogoje. Dež ne sme pasti na barvo 4 ure po nanosu, sicer lahko prodre pod barvni film in povzroči delno odstopanje barve. Kapilarna vlaga iz betona lahko povzroči odstopanje barve.