

Področje uporabe:

Betonkolor je zelo uporaben za zaščito betonskih strešnikov, eternitnih in vlakninskih strešnih plošč, betonskih fasad, različnih ograj, betonskih dimnikov itd.

Lastnosti:

- dober oprijem direktno na betonske in vlakninske površine
- odporno na UV žarke
- odpornost na atmosferske vplive
- vodorazredčljiva, zdravju in okolju prijazna barva
- preprečuje rast alg in mahu



BETONKOLOR

Akrilna vodna barva za betonske površine

5



NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA BARVE:	Prvemu premazu se doda 30% vode (od 3 do 10°C pa 10% ALKIDKOLOR RAZREDČILA), drugi premaz pa se opravi z nerazredčeno barvo.
PRIPRAVA POVRŠINE:	Površino dobro očistimo vseh nečistoč; praviloma z aparatom pod visokim pritiskom cca 120-150 barov, nato pa lahko površino obarvamo. Barva se nanaša na površino brez predhodne obdelave z emulzijo. Idealna delovna temperatura je 20°C, možno pa je delati v območju od 3 – 30°C.
NAČINI NANAŠANJA:	Na gladke površine lahko nanašamo barvo s čopičem ali valjčkom, neravne površine pa moramo obrizgati z airless aparatom .
TEORETIČNA PORABA:	Poraba barve za en nanos je odvisna od gladkosti površine in načina nanašanja. Pri nanašanju s čopičem in gladki površini je poraba 0,2 kg/m ² , pri nanašanju z airlessom in hrapavi strešni površini pa je poraba 0,3 kg/m ² za en nanos.
ČAS MED NANOSI:	Po preteku 2 ur po barvanju direktni dež premazu ne škoduje več. Posamezni sloji se nanašajo v razmaku 6 ur.

TEHNIČNI PODATKI

BARVNE NIANSE:	ZA STREŠNE KRITINE: oksidno rdeča, rjava, antracit siva in opečna. ZA OSTALE POVRŠINE: vsi toni po RAL in NCS barvnih kartah.
VONJ:	Tipičen po akrilatu
GOSTOTA:	1,4 g/ml (20°C)
SUHA SNOV:	43 ± 2%
VSEBNOST HOS/VOC:	IIA(c), 75 g/l (2007); izdelek vsebuje: max. 60 g/l
REDČENJE/ČIŠČENJE:	VODA
EMBALAŽA:	1kg, 10kg, 12kg, 25kg.
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 12 mesecev v originalni dobro zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	IMPREGNACIJA	KONČNI PREMAZ
OMETI, BETONSKE POVRŠINE, STREŠNIKI	odstraniti prah, krušljive delce in nečistoče popraviti poškodbe	BETONKOLOR Z DODATKOM 30% VODE	BETONKOLOR

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Transport se lahko opravlja le pri temperaturah, višjih od 5°C, drugače mora biti transportno sredstvo ogrevano. Enako velja za skladiščenje.

