

Podro je uporabe:

Ekokril uporabljamo za lakiranje parketa, lesnih oblog, vrat in pohištva, ki mora biti zaš iteno pred obrabo kot so: mize, stoli, kuhinjski elementi, itd.

Lastnosti:

- ohrani naraven videz lesa
- okolju prijazen
- brez neprijetnega vonja
- hitro sušenje
- enostavno delo



EKOKRIL

Enokomponentni akrilni vodni parketni lak

4



NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA LAKA:	Z vodo razred imo prvi nanos cca 10%, drugi nanos cca 5%, pri tretjem nanosu laka ne red imo.
PRIPRAVA POVRŠINE:	Parket mora biti suh do 8-10%. Parket dobro obrusimo, da odstranimo stari lak. Neravnine obrusimo, luknje in poškodbe parketa pa pokitamo. Pred lakiranjem taninskega lesa (hrast, kostanj) površino impregniramo s EKOTEMELJEM. Med nanosi brusimo z brusnim papirjem 180.
NA INI NANAŠANJA:	EKOKRIL nanašamo na parket s opi em ali valj kom, pri relativni zra ni vlagi med 50% - 70% in temperaturi zraka med +18 in 22°C.
TEORETI NA PORABA:	Teoreti na poraba je 70 – 100 g/m ² za en nanos (potrebni so najmanj trije, priporo lji so štirje nanosi).
AS MED NANOSI:	Prašno suh po 30 min, naslednji nanos po 4 urah (pri 20°C in 60% RZV). Pri nižji temperaturi ali relativni zra ni vlažnosti se as sušenja podaljša.

TEHNI NI PODATKI

SIJAJ:	94-96% (sijajni); 50-53% (sv. mat) – na voljo: sijajni, svileni mat.
VONJ:	Tipi en
GOSTOTA:	1,03 g/ml (20°C)
SUHA SNOV:	33 ± 2%
VISKOZNOST:	40 s F4 (20°C) ISO 2431 - sijajni
TRDOTA PO KOENIGU:	171s (sijajni), 166s (svileni mat) – pri debelini 30 mikronov
VSEBNOST HOS/VOC:	IIA(i), 140 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 140 g/l
RED ENJE/ IŠ ENJE:	VODA, zasušen lak na orodju odstranimo z NITRO RAZRED ILOM ali ACETONOM
EMBALAŽA:	1l, 5l, 10l
ROK UPORABE IN SKLADIŠ ENJE:	Najmanj 12 mesecev v originalni zaprti embalaži, v suhem in dobro zra enem prostoru. Ne sme biti izpostavljeno temperaturam pod +5°C.

SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	PODLAGA	KON NI PREMAZ
PARKET	odstraniti prah, krušljive delce in ne isto e	EKOFILL za zatesnitev razpok EKOTEMELJ	EKOKRIL

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pri eksotih in manj znanih lesovih pred uporabo narediti preizkus na majhni površini.
- Lahko vpliva na barvo lesa.
- Ne sme biti izpostavljeno temperaturam pod +5°C.
- Laka ne istimo 14 dni po nanosu. Nato se priporo a iš enje z blagimi istili in rahlo vlažno krpo. Laku podaljšamo življenjsko dobo, e ga ob asno premažemo z vodno emulzijo voska za zaš ito parketnih lakov.

