

Področje uporabe:

Extra hard lak dd uporabljamo za lakiranje parketa, lesnih oblog, vrat in pohištva, ki mora biti zaščiteno pred obrabo kot so: mize, stoli, kuhinjski elementi, itd.

Lastnosti:


- idealno razmerje med elastičnostjo in trdoto
- dobro razlivanje
- odpornost na abrazijo
- enostavno vzdrževanje
- zelo hitro sušenje



EXTRA HARD LAK DD

Dvokomponentni poliuretanski parketni lak

4



NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA LAKA:	Pred uporabo zmešamo obe komponenti v razmerju 1:1, dobro premešamo in počakamo 10 minut. Odprti čas uporabe zmešanih komponent je 6 ur. Z EXTRA HARD RAZREDČILOM razredčimo prvi nanos cca 10%, drugi nanos cca 5%, laka za tretji nanos ne redčimo.
PRIPRAVA POVRŠINE:	Parket dobro obrusimo, da odstranimo stari lak. Neravnine obrusimo, luknje in poškodbe parketa pa pokitamo. Parket mora biti popolnoma suh. Eventualna vlaga v lesu ali prevelika vlaga v zraku, bi lahko povzročila luskanje laka. Posamezne sloje, ko so suhi, rahlo obrusimo s finim glass papirjem, pred nanosom naslednjega sloja.
NAČINI NANAŠANJA:	EXTRA HARD LAKse zelo dobro razliva, zato ga lahko nanašamo na parket s čopičem ali valjčkom.
TEORETIČNA PORABA:	Teoretična poraba je 70 – 100 g/m ² za en nanos.
ČAS MED NANOSI:	3 ure (20°C).

TEHNIČNI PODATKI

SIJAJ:	90,6% (sijajni) – na voljo: sijajni, svileni mat, mat.
ELASTIČNOST:	3,7 mm (ERICH)
GOSTOTA:	Kom. A – 0,94 g/ml; Kom. B – 1g/ml (20°C)
SUHA SNOV:	37 ± 2% (v obeh komponentah)
VISKOZNOST:	25 s F4 (20°C) ISO 2431
FINOČA DELCEV:	10 mikronov
STEKANJE:	50 mikronov
TRDOTA PO KOENIGU:	204s
VSEBNOST HOS/VOC:	IIA(j), 550 g/l (2007); izdelek vsebuje: max. 550 g/l
REDČENJE/ČIŠČENJE:	EXTRA HARD RAZREDČILO
EMBALAŽA:	SET 1, 2,5, 4.
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 12 mesecev v originalni zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	PODLAGA	KONČNI PREMAZ
PARKET	odstraniti prah, krušljive delce in nečistoče	TEMELJNI LAK	EXTRA HARD LAK DD 3-4x

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Laka ne čistimo 14 dni po nanosu. Nato se priporoča čiščenje z blagimi čistili in rahlo vlažno krpo. Laku podaljšamo življenjsko dobo, če ga občasno premažemo z vodno emulzijo voska za zaščito parketnih lakov.
- Pri eksotičnih in manj znanih lesovih pred uporabo narediti preizkus na majhni površini.
- Lahko vpliva na barvo lesa.

