

Področje uporabe:

Hard lak uporabljamo za lakiranje parketa, lesnih oblog, vrat in pohištva, ki so izpostavljeni normalnim obremenitvam.

Lastnosti:


- dobra elastičnost
- dobro razlivanje
- odpornost na abrazijo
- zelo hitro sušenje, z njim lahko lakiramo parket trikrat na dan.
- enostavno delo



HARD LAK

Dvokomponentni kislinsko trdilni parketni lak

4



NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA LAKA: Pred uporabo vlijemo en (1) del komponente II v deset (10) delov komponente I, dobro zmešamo in počakamo 10 minut. Odprti čas uporabe zmešanih komponent je 5 ur.

PRIPRAVA POVRŠINE: Parket dobro obrusimo, da odstranimo stari lak. Neravnine obrusimo, luknje in poškodbe parketa pa pokitamo. Parket mora biti popolnoma suh. Eventualna vlaga v lesu ali prevelika vlaga v zraku, bi lahko povzročila luskanje laka. Posamezne sloje, ko so suhi, rahlo obrusimo s finim glass papirjem, pred nanosom naslednjega sloja.

NAČINI NANAŠANJA: HARD LAK se zelo dobro razliva, zato ga lahko nanašamo na parket s čopičem, valjčkom ali pa z lakirno metlo.

TEORETIČNA PORABA: Teoretična poraba je 70 – 100 g/m² za en nanos.

ČAS MED NANOSI: 2 uri. HARD LAK zelo hitro suši, zato z njim lahko lakiramo parket 3 krat na dan.

TEHNIČNI PODATKI

SIJAJ: 90% (sijajni) – na voljo: sijajni, svileni mat, mat.

ELASTIČNOST: Nad 8 mm (ERICH)

GOSTOTA: 0,96 g/ml

SUHA SNOV: 43 ± 2% (v obeh komponentah)

VISKOZNOST: 50 s F4 (20°C) ISO 2431

PREVOJ: Zdrži preko 12 mm

STEKANJE: 50-75 mikronov

TRDOTA PO KOENIGU: 198s

VSEBNOST HOS/VOC: IIA(j), 550 g/l (2007); izdelek vsebuje: max. 550 g/l

ČIŠČENJE: HARD RAZREDČILO

EMBALAŽA: HARD LAKSET vsebuje: LAK, TRDILEC IN RAZREDČILO. Na voljo so seti: 1, 5, 10 in za profesionalne porabnike SET 20. S SET-om 5 lahko prelakiramo 20-25m².

ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE: Najmanj 12 mesecev v originalni zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	PODLAGA	KONČNI PREMAZ
PARKET	odstraniti prah, krušljive delce in nečistoče	TEMELJNI LAK	HARD LAK 3-4x

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Laka ne čistimo 14 dni po nanosu. Nato se priporoča čiščenje z blagimi čistili in rahlo vlažno krpo. Laku podaljšamo življenjsko dobo, če ga občasno premažemo z vodno emulzijo voska za zaščito parketnih lakov.
- Pri eksotičnih in manj znanih lesovih pred uporabo narediti preizkus na majhni površini.
- Lahko vpliva na barvo lesa.

