

### Področje uporabe:

Barva se uporablja za površine, ki niso izpostavljene UV žarkom. Kot stenski premaz v tunelih (premaz odporen na sol, enostaven za čiščenje). Kot talni premaz v bolnišnicah, šolah, vrtcih, zakloniščih, elektrarnah, mlekarnah, klavnicah, proizvodnih halah, garažah in kleteh.

### Lastnosti:

- okolju prijazna barva na vodni osnovi
- brez neprijetnega vonja
- dobra mehanska odpornost
- dobra obstojnost na kemikalije (baze, kisline, vodo, bencin, motorna olja)
- paropropustna
- odporna na madeže vročih gum



### C-GUARD® UB HT

Dvokomponentna epoksi paropropustna barva za beton - odporna na madeže vročih gum

3



## NAVODILA ZA UPORABO

### PRIPRAVA BARVE:

Komponento A zmešamo s trdilcem B in dobro premešamo z električnim mešalom (3 minute). Mešalno razmerje: Barva A : Trdilec B = 5 : 1 (utežno razmerje), uporabnost mešanice pri 20°C je 1 ura. Po pretečenem času uporabe premaza ne smemo nanašati, ker se lahko pojavijo težave z oprijemom, sušenjem in sijajem. Redči se z vodo po potrebi (prvi premaz 20%, drugi premaz do 5%).

### PRIPRAVA POVRŠINE:

Betonska ali cementna površina mora biti čista, brez prašnih delcev in mastnih ali mokrih madežev. Porozne površine, ki močno vpijajo, je potrebno najprej impregnirati z razredčenim premazom. Temperatura podlage ne sme pasti pod 12°C.

### NAČINI NANAŠANJA:

Nanaša se s čopičem, valjčkom ali brizganjem.

### TEORETIČNA PORABA:

6-8 m²/kg na nanos pri debelini suhega filma 50 mikronov - odvisno od podlage in vrste nanašanja.

### ČAS MED NANOSI:

Posamezni sloji se nanašajo v razmaku 24 ur, prašno suha je po 2 urah, suha na oprijem pa po 12 urah.

## TEHNIČNI PODATKI

### BARVNE NIANSE:

toni po RAL kartah.

### IZGLED:

gosta pastozna tekočina

### GOSTOTA:

1,39 g/ml (20°C)

### SUHA SNOV:

66 ± 2%

### VSEBNOST HOS/VOC:

IIA(j), 140 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 2 g/l

### REDČENJE/ČIŠČENJE:

VODA

### EMBALAŽA:

5kg +1kg; 10kg + 2kg; 25kg + 5kg

### ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:

Najmanj 12 mesecev v originalni dobro zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

## SISTEM

| PODLAGA                                       | PRIPRAVA                                      | IMPREGNACIJA                          | KONČNI PREMAZ  |
|---|---|---------------------------------------|----------------|
| BETONSKE POVRŠINE,<br>DELAVNICE<br>BOLNIŠNICE | BETONSKE POVRŠINE,<br>DELAVNICE<br>BOLNIŠNICE | C-GUARD® UB HT Z<br>DODATKOM 20% VODE | C-GUARD® UB HT |

## OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Paropropustna
- Odporna na madeže vročih gum
- Pohodna 24 ur po nanosu, lahke obremenitve 2-3 dni, težka obremenitev 7 dni, dokončno zreagirana po 28 dneh (18-22°C)
- Transport se lahko opravlja le pri temperaturah, višjih od 5°C, drugače mora biti transportno sredstvo ogrevano. Enako velja za skladiščenje.

