

Področje uporabe:

Lesoton aqua lazura je akrilna vodna barva za zaščito lesnih površin zunaj in znotraj objektov. Uporablja se za zaščito lesnih oblog, balkonskih ograj, oken, balkonskih in vhodnih vrat iz lesa.

Lastnosti:


- enostavno delo
- okolju prijazen
- brez neprijetnega vonja
- redčenje z vodo



LESOTON AQUA

Tankoslojni vodni lazurni premaz za les

1



NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA BARVE:	Barvo je potrebno pred uporabo dobro premešati, da vmešamo morebitne usedline in dobimo homogeno mešanico.
PRIPRAVA POVRŠINE:	Zračno normalno suh les pred prvim premazom očistimo prahu in drugih nečistoč.
NAČINI NANAŠANJA:	LESOTON AQUA lahko nanašamo s čopičem ali valjčkom, potapljanjem ter brizganjem in sicer tako, da se najprej nanese enkrat impregnacija, nato dvakrat s tankoslojno LESOTON AQUA LAZURO, nato pa enkrat LAK LAZURA LESOTON AQUA.
TEORETIČNA PORABA:	Poraba LESOTON AQUA OSNOVNI NANOS je približno 100g/m ² , LESOTON AQUA LAZURE in LESOTON AQUA LAK LAZURE pa približno 120g/m ² .
ČASI SUŠENJA:	Prašno suh je po 2 urah. Suh na oprijem po 4 urah.
ČAS MED NANOSI:	Potreben čas med nanosi je 6 ur (prvi nanos 4 ure).

TEHNIČNI PODATKI

BARVNE NIANSE	Izdeluje se v standardnih barvnih niansah: brezbarvni, bor, tik, oreh, palisander, ebenovina, mahagoni, kostanj, macesen, hrast, gozdno zelena, olivno zelena in drugih - po želji kupca.
IZGLED:	Obarvana tekočina
GOSTOTA:	cca. 1,0 g/ml (20°C) - odvisna od nianse
VSEBNOST HOS/VOC:	IIA(e), 130 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 30 g/l
REDČENJE/ČIŠČENJE:	VODA. Pred uporabo ni dovoljeno redčiti, razen v industrijskih procesih po posebnem dogovoru.
EMBALAŽA:	0,75l, 5l, 10l, 20l, 120l.
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 12 mesecev v originalni zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	OSNOVNI NANOS	KONČNI PREMAZ
Les	odstraniti prah, krušljive delce in nečistoče popraviti poškodbe	LESOTON AQUA OSNOVNI NANOS 1x	2 x LESOTON AQUA 1 x LESOTON AQUA LAK LAZURA

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Ne sme zmrzniti.

