

Področje uporabe:

Namenjen je za zaščito kmetijskih in gradbenih strojev, železnih konstrukcij, tovornih vozil in drugih kovinskih predmetov.

Lastnosti:


- zelo dobra pokrivnost
- visoka mehanska, kemijska in vremenska odpornost
- trajnost in elastičnost nanesenega barvnega filma
- hitro sušenje
- enostavno nanašanje



PURKOLOR

dvokomponentni poliuretanski emajl

2



NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA BARVE:	PURKOLOR 2K POLIURETANSKI EMAJL zmešamo v predpisanem razmerju z PURKOLOR 2K TRDILCEM, dobro premešamo. Komponenta A : trdilec B = 5 : 1 (masno ali volumsko), mešanica je uporabna 5 ur pri 20°C. Redčimo s Poliuretanskim razredčilom po potrebi.
PRIPRAVA POVRŠINE:	Površina mora biti suha, brez mastnih madežev ali prašnih delcev.
NAČINI NANAŠANJA:	S čopičem, valjčkom, zračno pištolo in airless aparatom.
TEORETIČNA PORABA:	Teoretična poraba je 100-120 g/m ² za en nanos. Pri polmat in mat - glej opombe.
ČASI SUŠENJA:	Prašno suha je po 30 minutah, suha na oprijem po 60 minutah. Pospešeno sušenje 30 min pri 80°C
ČAS MED NANOSI:	Posamezni sloji se nanašajo v razmaku 16 ur.

TEHNIČNI PODATKI

BARVNE NIANSE:	Po RAL ali NCS tonski lestvici
VONJ:	Tipičen aromatičen
GOSTOTA:	1,00 - 1,20 g/ml (20°C) – odvisno od nianse
SUHA SNOV:	60 ± 2% ut.; 50 ± 2% vol.
VISKOZNOST:	cca 60 s F4 (20°C) ISO 2431 - odvisno od nianse
OPRIJEM:	ISO: 0 / ASTM: 5B
VSEBNOST HOS/VOC:	IIA(j), 500 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 460 g/l
REDČENJE/ČIŠČENJE:	POLIURETANSKO RAZREDČILO
EMBALAŽA:	1 - 25 l/kg
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 12 mesecev komponenta A, komponenta B 6 mesecev v originalni zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
kovina	odstraniti prah, nečistoče in mastne madeže	AGRO PRIMER SHOP PRIMER EPOXYKOLOR PRIMER	PURKOLOR v izbrani niansi

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pri polmat in mat izvedbi nanesti le 60 mikronov mokrega filma (30 mikronov suhega), da se matirno sredstvo ne potopi.

