

Področje uporabe:

Velika odpornost na vremenske vplive zagotavlja zelo dobro zaščito poljedelskih in drugih strojev ter železnih konstrukcij.

Lastnosti:

- hitro sušenje
- trajnost in elastičnost nanesenega barvnega filma
- dobra pokrivnost
- enostavno delo
- sijajni končni premaz
- antikorozijske lastnosti



STARKOLOR

Hitrosusušeči alkidni
antikorozijski emajl za kovino

2



NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA BARVE:	Pred uporabo dobro premešati. Redči se s SHOP PRIMER RAZREDČILOM do viskoznosti primerne za brizganje.
PRIPRAVA POVRŠINE:	Površina mora biti suha, brez mastnih madežev ali prašnih delcev.
NAČINI NANAŠANJA:	Nanašajo se praviloma z brizganjem z airless aparatom brez ali z minimalnim redčenjem, tako da dosežemo debelino suhega filma, ki mora biti za posamezni sloj 40 mikronov. Lahko pa tudi: čopič, valjček, membranska črpalka ali zračna pištola.
TEORETIČNA PORABA:	120 g/m ² za en nanos (nerazredčenega) za debelino suhega filma 60 mikronov
ČASI SUŠENJA:	Prašno suh – 30 minut, na otip – 1 ura.
ČAS MED NANOSI:	Posamezni sloji se nanašajo v razmaku 6 ur. Pospešeno sušenje: 30 min (80°C)

TEHNIČNI PODATKI

BARVNE NIANSE:	Po RAL ali NCS tonski lestvici
GOSTOTA:	1,0 - 1,15 g/ml (20°C) – odvisno od nianse
SUHA SNOV:	54 ± 2% ut.; 39 ± 2% vol.
VISKOZNOST:	cca 90 s F4 (20°C) ISO 2431
VONJ:	Tipičen aromatičen
SIJAJ:	Sijajni: 85-95; polmat: 57-63; mat: 30 (po Langu 60)
VSEBNOST HOS/VOC:	IIA(i), 600 g/l (2007); izdelek vsebuje: max. 550 g/l
REDČENJE / ČIŠČENJE:	SHOP PRIMER RAZREDČILO
EMBALAŽA:	1 - 25 l/kg
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 12 mesecev v originalni dobro zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
kovina	odstraniti prah, nečistoče in mastne madeže	EPOKYKOLOR PRIMER GRUNDKOLOR AGRO IN SHOP PRIMER	STARKOLOR v izbrani niansi

OPOMBE IN POSEBNOSTI

