

Področje uporabe:

Temeljni alkidni premaz je dolgoletni temeljni premaz, namenjen za antikorozivno zaščito kovinskih površin in za predpremaz pri zaščiti lesa z alkidnimi pokrivnimi barvami (kovinske in lesene konstrukcije, za vrata, ograje, okna...)

Lastnosti:


- zaščita pred rjavjenjem s pomočjo antikorozijskih pigmentov
- dober oprijem na kovinsko in leseno podlago
- dobro vezavo posameznih nanosov
- enostavno delo
- po 30 dneh suše



TEMELJNI ALKIDNI PREMAZ

alkidni antikorozijski temeljni premaz

2



NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA BARVE:	Barvo dobro premešamo in redimo z ALKIDKOLOR RAZREDILOM. Se ne redi - barva pripravljena za nanos.
PRIPRAVA POVRŠINE:	Površina mora biti suha, brez mastnih madežev ali prašnih delcev.
NAČIN NANAŠANJA:	Barvo nanašamo s pipeto, valjkom, brizganjem ali potapljanjem 2x v razmaku 24 ur.
TEORETIČNA PORABA:	125 g/m ² pri nanosu debeline 60 mikronov suhega filma
ČAS SUŠENJA:	Prašno suha je po 30 minutah, suha na oprijem po 2 urah.
ČAS MED NANOSI:	Posamezni sloji se nanašajo v razmaku 24 ur.

TEHNIŠKI PODATKI

BARVNE NIANSE:	oksidno rdeča in siva za kovine, bela za les
SIJAJ PO LANGU 60:	8%
GOSTOTA:	1,48 g/ml (20°C)
SUHA SNOV:	72 ± 2%
VIZKOZNOST:	140 s F6 (20°C) ISO 2431
OPRIJEM:	ISO: 0 / ASTM: 5B
VSEBNOST HOS/VOC:	IIA(d), 400 g/l (2007); izdelek vsebuje: max. 400 g/l
REDČENJE / IŠČENJE:	ALKIDKOLOR RAZREDILO
EMBALAŽA:	0,25kg, 0,75l, 6kg, 25kg
ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:	Najmanj 36 mesecev v originalni dobro zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
kovina les	odstraniti prah, nečistoče in mastne madeže	TEMELJNI ALKIDNI PREMAZ- 1-2x	ALKIDKOLOR

OPOMBE IN POSEBNOSTI

