

Področje uporabe:

Uporablja se kot estetski in zaščitni emajl za pocinkano pločevino in aluminij, brez omejitev glede na podnebje.

Lastnosti:

- maksimalna odpornost na UV žarke
- odpornost na žveplov dioksid
- visoka mehanska, kemijska in vremenska odpornost
- dobra pokrivnost
- trajnost in elastičnost nanesenega barvnega filma



VINILACRYL EMAJL

1K vinil akrilni temeljni in končni premaz za pocinkano pločevino in aluminij

2



NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA BARVE:

Barvo dobro premešamo in po potrebitimo razredčimo z VINILKOLOR RAZREDČILOM do potrebne delovne viskoznosti odvisne od sistema brizganja in velikosti šob (Airless šoba: ozka = 215/218 srednja = 415/418 široka = 615/618).

PRIPRAVA POVRŠINE:

Pločevino najprej razmastimo, očistimo vseh nečistoč, osušimo in obrizgamo z VINILACRYL EMAJLOM debeline 30 mikronov suhega filma. Pri vzdrževanju je obvezno predhodno saniranje aktivnih korozivnih mest (obrusiti in premazati z epoxy primer antikorozijskim premazom). Pločevina, ki ni korodirana, se rahlo obriše s ketonom (vlažno, nikakor mokro), da se odstranijo zažrte nečistoče, ki so se deloma vezale z vrhnjim slojem prejšnje barve. Večja količina ketona bi prišla pri razpokah pod stari barvni film in bi ga odstranila od pločevine. Zelo priporočljivo je pranje površine z aparatom pod visokim tlakom 120 – 150 barov, da se odstrani mehanske nečistoče in barvni film, ki je slabo oprijet pločevine.

NAČINI NANAŠANJA:

S čopičem, valjčkom ali brizganjem.

TEORETIČNA PORABA:

120 g/m² pri nanosu debeline 60 mikronov suhega filma.

ČASI SUŠENJA:

Prašno suh po 15 min, suh na otip po 30 min.

TEHNIČNI PODATKI

BARVNE NIANSE:

po RAL tonski lestvici

GOSTOTA:

0,95 -1,05 g/ml (20°C) – odvisno od nianse

SUHA SNOV:

56% ± 2% ut.; 42 ± 2% vol.

VISKOZNOST:

tiksotropiran

OPRIJEM:

ISO: 0 / ASTM: 5B

VSEBNOST HOS/VOC:

IIA(i), 500 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 500 g/l

REDČENJE / ČIŠČENJE:

VINILKOLOR RAZREDČILO

EMBALAŽA:

1 – 25l

ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE:

Najmanj 12 mesecev v originalni dobro zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru.

SISTEM

PODLAGA	PRIPRAVA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
kovina	odstraniti prah, nečistoče in mastne madeže pranje z aparatom pod visokim tlakom	EPOXYKOLOR PRIMER	VINILKOLOR v izbrani niansi

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- VINILACRYL EMAJL je rahlo matiran, s čimer se deloma skriva morebitne neravnine na pločevini

