

#### Namena:

Koristi se kao osnovni premaz kod izrade građevinskih i poljoprivrednih mašina, za metalne konstrukcije, u nadogradnji saobraćajnih sredstava.

#### Karakteristike:

- Odlične antikorozione karakteristike
- Odlično prijanja na metalnu podlogu
- Brzo sušenje
- Nanosi se međusobno dobro vežu



#### AGRO PRIMER

Brzосуšeći alkidni antikorozivni osnovni premaz

**2**



### UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	Pre upotrebe je boju potrebno dobro promešati i razrediti sa SHOP PRIMER RAZREĐIVAČEM po potrebi, 5 - 10% za prskanje, do 5% airless prskanje (airless šoba: uska = 215/218, srednja = 415/418, široka = 615/618)
PRIPREMA POVRŠINE:	Površina treba da bude suva, bez fleka od masnoće ili prašine.
PRIMENA:	Četkom, valjkom, pneumatskim pištoljem ili prskanjem (airless aparatom).
POTROŠNJA:	125 g/m <sup>2</sup> kod nanosa debljine 60 mikrona suvog filma
VREME SUŠENJA:	Prašno suva nakon 10 minuta, opipljivo suva nakon 15 minuta. Ubrzano sušenje 30 minuta kod 80°C.
VREME IZMEĐU NANOSA:	Pojedinačni slojevi se nanose u razmaku 6 sata.

### TEHNIČKI PODACI

SPEKTAR NIJANSI:	Zelena, bela, bež, oksid crvena, siva
SJAJ:	mat
GUSTOĆA:	1,38 g/ml (20°C)
SUHA SNOV:	67 ± 2%
VIZKOZITET:	62s (F6 20°C)
PRIANJANJE:	ISO: 0 / ASTM: 5B
SADRŽAJ HOS/VOC:	IIA(i), 600g/l (2007); proizvod sadrži: max. 500 g/l
RAZREĐIVANJE/ČIŠĆENJE:	SHOP PRIMER RAZREĐIVAČ
AMBALAŽA:	1kg, 5kg, 25kg
ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA:	Najmanje 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

### SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
Metal Drvo	Ukloniti prašinu, nečistoću i masnoću	AGRO PRIMER debljina zavisi od propisane antikorozione zaštite	Jednoli ili dvokomponentan emajl (PU, Epoxy, Alkid, Akril,...) O odabranoj nijansi

### NAPOMENE

- Za završnu obradu može se upotrebiti i dvokomponentne lakove i emajle.

