


Namena:

Alkidkolor se koristi za zaščito i dekoraciju drvenih i metalnih podloga (ograde, vrata, prozori i ostali elementi građevinske stolarije).

Karakteristike:

- Jednostavno rukovanje lako se nanosi
- Otpornost na UV zračenje
- Organska topila sadržavaju niski stupanj aromata
- Trajnost i elastičnost nanošenog filma
- Odlična pokrivenost
- Stabilan sjaj i nijansa
- Sjajni završni premaz



ALKIDKOLOR

Pokrivni emajl za drvo i metal

2



UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	Pre i u toku upotrebe, boju je potrebno dobro promešati. ALKIDKOLOR NIJANSIRANE EMAJLE razređujemo sa ALKIDKOLOR RAZREĐIVAČEM prema potrebi (ovisi o načinu i nameni nanošenja).
PRIPRAVA POVRŠINE:	Površina treba biti suva, očišćena od masnoće ili prašine i prethodno obrađena OSNOVNIM ALKIDNIM PREMAZOM.
PRIMENA:	Nanosi se na površinu, koja je prethodno antikorozijski zaštićena, i to četkom, valjkom ili prskanjem, u dva sloja. Debljina jednog sloja je 60 –80 mikrona.
POTROŠNJA:	100g/m ² kod nanosa debljine 25-30 mikrona suvog filma
VREME SUŠENJA:	Prašna suvost- 2 sata, opipljiva suvost – 6 sata.
VREME IZMEĐU NANOSA:	Pojedinačni slojevi se nanose u razmaku 24 sata.

TEHNIČKI PODACI

BARVNE NIANSE:	Standardni tonovi boja: bela, crna, čokoladno smeđa, modra, zelena, siva, žuta, oker, crvena. Za industriju i investicijsku potrošnju: sve nijanse tonova po ral skali.
GUSTOĆA:	0,96-1,2 g/ml odvisna od nianse (pri 20°C)
SUHE TVARI:	51 ± 3%
VIZKOZITET:	80-110 s F4 (20°C) ISO 2431
TVRDOĆA - KOENIG:	70-80 s
SJAJ:	Sijajni: 85-90; polmat: 57-63; mat: 30 (po Langu 60)
SADRŽAJ HOS/VOC:	IIA(d), 400 g/l (2007); izdelek vsebuje: max. 400 g/l
RAZREĐIVANJE/ČIŠĆENJE:	ALKIDKOLOR RAZREĐILO
AMBALAŽA:	0,25l, 0,75l, 25l oz. kg
ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA:	Najmanje 2 godine u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
drvo	Ukloniti prašinu, nečistoću i masnoće	TEMELJNI ALKIDNI PREMAZ 1x	ALKIDKOLOR 2x u odabranoj nijansi

NAPOMENE

