

Namena:

Koristi se za lakiranje parketa, drvenih obloga, vrata i nameštaji, koje treba da bude zaštićen (stolovi, stolice, kuhinski nameštaj...).

Karakteristike:

- čuva prirodan izgled drva
- prijatan za okolinu
- bez neprijatnog njuha
- brzo sušenje i jednostavno nanošenje



EKOKRIL

Jednokomponentni akrilni vodeni lak za parkete

4



UPUTSTVA

PRIPREMA LAKA:	Prvi nanos razredimo vodom - 10%, drugi nanos 5%, kod trećeg nanosa više ne razređujemo.
PRIPREMA POVRŠINE:	Parket treba biti suv do 8-10%. Treba ga dobro obrusiti da biste otklonili stari lak i savnali delove koji nisu ravni, a za fuge i manja oštećenja parketa preporučuje se kitovanje. Pre lakiranja taninskog drva (hrast, kesten) treba podlogu impregnirati sa TEMELJNIM LAKOM. Između nanosa brusimo sa brusnim papirom 180.
PRIMENA:	EKOKRIL nanosimo na parket četkom ili valjkom pri relativnoj vlazi vazduha između 50% - 70% i temperaturi zraka između 18 – 22°C.
POTROŠNJA:	70 – 100g/m ² za jedan nanos (potrebni su najmanje 3, preporučujemo 4).
VREME IZMEĐU NANOSA:	Prašno suv nakon 30 min, naredni nanos nakon 4 sata (pri 20°C i 60% RRV). Sušenje je duže i u slučaju nižih temperatura ili vlažnosti vazduha.

TEHNIČKI PODACI

SJAJ:	94-96% (sjajni); 50-53% (sv. mat) – na raspolaganju: sjajni, svileni mat.
NJUH:	Tipičan
GUSTOĆA:	1,03 g/ml (20°C)
SUHE TVARI:	33 ± 2 %
VISKOZITET:	40 s (F4mm 20°C) - sjajni
TRDOTA PO KOENIGU:	171s (sjajni), 166s (svileni mat) – pri deblini 30 mikronov
SADRŽAJ HOS/VOC:	IIA(i), 140g/l;(2010); proizvod sadrži: max. 140 g/l
RAZREĐIVANJE / ČIŠĆENJE:	Voda. Lak sa alata treba očistiti sa NITRO RAZREĐIVAČEM ili ACETONOM.
AMBALAŽA:	1l, 5l, 10l
ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA:	Najmanje 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru. Ne sme biti izložen temperaturi niži od 5°C.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	PODLOGA	ZAVRŠNI PREMAZ
PARKET	Ukloniti prašinu, nečistoću	EKOFILL za popunjavanje spojeva i fuga EKOTEMELJ	EKOKRIL

NAPOMENE

- Pre korišćenja na egzotičnim ili nepoznatim vrstama drveta obavezno proizvod isprobajte na manjoj površini.
- Može uticati na boju drveta.
- Ne sme se izlagati na temperaturi ispod 5°C.
- Premaz se održava pranjem blagim rastvorom deterdženta i brisanjem vlažnom krpom. Održavanje se ne sme vršiti minimum 14 dana po nanošenju premaza. Životni dob laka možete produžiti time, što parket povremeno premažite vodenom emulzijom voska za zaštitu parketnih lakova.

