

Namena:

Koristi se kao predpremaz na pocinkovane podloge i obojene metale. Zbog odličnog prijanjanja omogućuje nanos ostalih premaza.

Karakteristike:


- odlično prijanja na glatke podloge
- omogućuje nanos ostalih premaza



EPOXYKOLOR WASH PRIMER

Osnovni 2K bezbojni premaz

2



UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE: Komponentu A izmešamo sa učvršćivačem B i dobro promešamo. Upotrebimo nakon 10 minuta.

PRIPREMA POVRŠINE: Pocinkovane podloge, aluminijum, bakar; površina treba biti suva, bez prašnih čestica ili masnoća. Temperatura površine ne sme biti niža od 12°C.

PRIMENA: Četkom, valjkom, prskanjem.

POTROŠNJA: 22 g/m² za nanos debljine 10 mikrona suvog filma.

VREME SUŠENJA: Prašno suva nakon 45 min, opipljivo suva nakon 3 sata.

VREME IZMEĐU NANOSA: Pojedinačne slojeve nanositi u razmaku 16 sata.

TEHNIČKI PODACI

SPEKTAR NIJANSI: brezbojni

SJAJ: sjajni

GUSTOĆA: 0,92 g/ml

SUHE TVARI: 40 ± 2 % (mešanica)

VIKOZITET: min. 14 s F4 (mešanica)

SADRŽAJ HOS/VOC: IIA(j), 750g/l (2007); proizvod sadrži: max. 720 g/l

RAZREĐIVANJE / ČIŠĆENJE: EPOXY RAZREĐIVAČ

AMBALAŽA: komponenta A 25 kg, komponenta B 5kg.

ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA: Najmanje 12 meseci komponenta A, 6 meseci komponenta B u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	ZA OPTIMALNO PRIJANJANJE
Metal	Ukloniti prašinu, nečistoću i masnoću	EPOXYKOLOR WASH PRIMER

NAPOMENE

- Epoxy premazi nisu otporni na UV zrake
- Za optimalnu zaštitu površinu treba obraditi peskarenjem (Sa 2 ½, ISO 8501-1).

