

### Namena:

Koristi se kao osnovni premaz za gvozdene konstrukcije, u nadgradnji transportnih sredstava, kod izrade poljoprivrednih mašina i ostalih predmeta od gvožđa. Sa nanosom 30 – 40 mikrona suvog filma koristi se kao antikorozijski premaz ispod protivpožarnog premaza.

### Karakteristike:

- dugotrajna aktivna antikorozijska zaštita metalnih površina
- odlično prijanja na metalnu podlogu
- pojedinačni nanosi se međusobno dobro vežu
- brzo sušenje



## GRUNDKOLOR

Brzosušeci alkidni antikorozijski osnovni premaz

2



## UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	Boju treba dobro promešati i prema potrebi razrediti sa SHOP PRIMER RAZREĐIVAČEM; 5-10% za prskanje, do 5% airless prskanje (airless šoba: uska=215/218, srednja=415/418, šira =615/618).
PRIPRAVA POVRŠINE:	Površinu treba dobro očistiti prašine i masnoća.
PRIMENA:	Nanosi se četkom, valjkom, pneumatskim pištoljem ili airless prskanjem.
POTROŠNJA:	120 g/m <sup>2</sup> za nanos debljine 60 mikrona suvog filma.
VREME SUŠENJA:	Prašno suva nakon 5 minuta, opipljivo suva nakon 10 minuta. Ubrzano sušenje 30 min, 80°C.
VREME IZMEĐU NANOSA:	Slojeve nanositi u razmaku 6 sata.

## TEHNIČKI PODACI

PRIPREMA BOJE:	Bela, bež, oksid crvena, siva, zelena
SJAJ:	mat
GUSTOĆA:	1,42 g/ml (20°C)
SUHE TVARI:	72 ± 2%
VIZKOZNOST:	90s (F6 20°C)
PRIJANJANJE:	ISO: 0 / ASTM: 5B
SADRŽAJ HOS/VOC:	IIA(i), 600g/l;(2007); proizvod sadrži: max. 600 g/l
RAZREĐIVANJE / ČIŠĆENJE:	SHOP PRIMER RAZREĐIVAČ
AMBALAŽA:	1kg, 5kg, 25kg
ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA:	Najmanje 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

## SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
Metal	Ukloniti prašinu, masnoću i ostale nečistoće	GRUNDKOLOR - debljina ovisi o propisanoj antikorozijskoj zaštiti	STARKOLOR ALKIDKOLOR VINILKOLOR

## NAPOMENE

