

Namena:

Koristi se za zaščito poljoprivrednih i gradbenih mašina, gvozdenih konstrukcija, teretnih vozila i ostalih metalnih predmeta.

Karakteristike:

- veoma dobro pokrivat
- visoka otpornost na mehaničke, hemijske i atmosfere uticaje
- postojanost i elastičnost nanošenog filma u boji
- brzo sušenje i jednostavni rad



PURCHEM

Dvokomponentni poliuretanski emajl

2



UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	PURCHEM 2K POLIURETANSKI EMAJL izmešamo u propisanom odnosu sa PURCHEM 2K UTVRĐIVAČEM i dobro promešamo. Komponenta A : utvrđivač B = 5 : 1 (masa ili volumen). Mešavina se može upotrebiti 5 sata pri 20°C. Razređujemo.
PRIPREMA POVRŠINE:	Površina treba biti suva, bez prašnih čestica ili masnoća.
PRIMENA:	Četkom, valjkom, pneumatskim pištoljem i airless prskanjem.
POTROŠNJA:	100 g/m ² za jedan nanos.
VREME SUŠENJA:	Prašno suva nakon 30 min, opipljivo suva nakon 60 minuta.
VREME IZMEĐU NANOSA:	Pojedinačne slojeve nanositi u razmaku 16 sata.

TEHNIČKI PODACI

SPEKTAR NIJANSI:	Prema RAL ili NCS tonski skali
VONJ:	Tipičan aromatičan
GUSTOČA:	1,0 - 1,15 g/ml (20°C) – odvisno od nianse
SUHE TVARI:	cca 56% - odvisno od nianse
VISKOZITET:	cca 60s F4 (20°C) - odvisno od nianse
PRIANJANJE:	ISO: 0 / ASTM: 5B
SADRŽAJ HOS/VOC:	IIA(j), 500g/l(2010); proizvod sadrži: max. 450 g/l
RAZREĐIVANJE / ČIŠĆENJE:	POLIURETANSKI RAZREĐIVAČ
AMBALAŽA:	1 - 25 l/kg
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJA:	Najmanje 12 meseci komponenta A, komponenta B 6 meseca u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
Metal	Ukloniti prašinu, nečistoću i masne fleke	AGRO PRIMER SHOP PRIMER EPOXYKOLOR PRIMER	PURCHEM u odabranoj nijansi

NAPOMENE

