

Namena:

Koristi se kao osnovni premaz raznih sprava u nadgradnji transportnih sredstava, za metalne konstrukcije, kod izrade poljoprivrednih mašina...

Karakteristike:

- dugotrajna aktivna antikoroziona zaštita metala
- brzo sušenje
- odlično prijanja na metale
- pojedini nanosi se međusobno dobro vežu



SHOP PRIMER

Brzosušeci antikorozioni osnovni premaz

2



UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	Boju dobro promešamo i po potrebi razredimo sa SHOP PRIMER RAZREĐIVAČEM (5-10% za prskanje, do 5% za airless prskanje; airless šoba: uska=215/218 srednja = 415/418 široka 615/618)
PRIPREMA POVRŠINE:	Površina treba biti suva, bez prašnih čestica ili masnoća.
PRIMENA:	Četkom, valjkom, pneumatskim pištoljem i airless prskanjem.
POTROŠNJA:	125 g/m ² za nanos debljine 60 mikrona suvog filma.
VREME SUŠENJA:	Prašno suva nakon 10 min, opipljivo suva nakon 15 minuta. Ubrzano sušenje 30 min pri 80°C.
VREME IZMEĐU NANOSA:	Pojedinačne slojeve nanositi u razmaku 6 sata.

TEHNIČKI PODACI

SPEKTAR NIJANSI:	oksid crvena
SJAJ:	mat
GUSTOĆA:	1,30 g/ml (20°C)
SUHE TVARI:	58 ± 2%
VISKOZITET:	62s (F6 20°C)
PRIJANJANJE:	ISO: 0 / ASTM: 5B
SADRŽAJ HOS/VOC:	IIA(i), 600 g/l;(2007); proizvod sadrži: max. 600 g/l
RAZREĐIVANJE / ČIŠĆENJE:	SHOP PRIMER RAZREĐIVAČ
AMBALAŽA:	1kg, 5kg, 25kg
ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA:	Najmanje 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
Metal	Ukloniti prašinu, nečistoću i masne fleke	SHOP PRIMER debljina ovisi od propisane antikorozione zaštite	jedno ili dvokomponentni emajl (PU, Epoxy, Alkid, Akрил...) u zelenoj nijansi.

NAPOMENE

- Preko njih se može koristiti i dvokomponentne lake i emajle.

