

Namena:

Zbog velike otpornosti na atmosferske uticaje garantira odličnu zaštitu poljoprivrednih i drugih mašina i gvozdениh konstrukcija.

Lastnosti:

- trajnost i elastičnost nanošenog filma
- brzo sušenje
- visok sjaj
- dobra pokrивnost



STARKOLOR

Brzosušеći alkidni emalj za metale

2



UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE: Boju dobro promešamo i razredimo sa SHOP PRIMER RAZREĐIVAČEM do viskoziteta primernog za prskanje.

PRIPREMA POVRŠINE: Površina treba biti suva, bez prašnih čestica ili masnoća.

PRIMENA: Po pravilu airless prskanjem sa aparatom ili bez sa minimalnim razređivanjem, tako da je debljina suvog filma za pojedinačni nanos 40 mikrona. Nanosimo i četkom, valjkom pneumatskim pištoljem ili membranskom pumpom.

POTROŠNJA: 120 g/m² za jedan nanos (nerazređen) debljine 60 mikrona suvog filma.

VREME SUŠENJA: Prašno suva nakon 30 min, opipljivo suva nakon 1 sata. Ubrzano sušenje 30 min pri 80°C.

VREME IZMEĐU NANOSA: Pojedinačne slojeve nanositi u razmaku 6 sata.

TEHNIČKI PODACI

SPEKTAR NIJANSI: Po RAL ili NCS skali.

GUSTOĆA: 1,0 - 1,15 g/ml (20°C) – odvisno od nianse

SUHE TVARI: cca 56% – odvisno od nianse

VIZKOZITET: cca 90s F4 (20°C) ISO 2431

NJUH: Tipičan aromatičan

SJAJ: Sjajni: 85-95; polmat: 57-63; mat: 30 (po Langu 60)

SADRŽAJ HOS/VOC: IIA(i), 600 g/l;(2007); proizvod sadrži: max. 550 g/l

RAZREĐIVANJE / ČIŠĆENJE: SHOP PRIMER RAZREĐIVAČ

AMBALAŽA: 1 - 25 l/kg

ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA Najmanje 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
Drvo	Ukloniti prašinu, nečistoćumesne fleke	EPOKYKOLOR PRIMER GRUNDKOLOR AGRO i SHOP PRIMER	STARKOLOR u odabranoj niansi

NAPOMENE

