

Namena:

Dugouljni osnovni premaz se koristi za antikorozijsko zaščito metalnih podloga kao i za pretpremaz kod zaštite drva sa alkidnim pokrivnim bojama (drvene i metalne konstrukcije, vrata, ograde, prozori...).

Karakteristike:

- jednostavno rukovanje – lako se nanosi
- zbog sadržaja antikorozijskih pigmentata odlično štiti protiv rđe
- dobro prijanja na metalne i drvene podloge
- pojedinačni nanosi se međusobno dobro vežu
- Dugo se suši



TEMELJNI ALKIDNI PREMAZ

Alkidni antikorozijski osnovni premaz

2



UPUTSTVA

PRIPREMA BOJE:	Boju dobro promešamo i razredimo ALKIDKOLOR RAZREĐIVAČEM prema potrebi (ovisi o načinu i nameni nanošenja).
PRIPRAVA POVRŠINE:	Površina treba biti suva, očišćena od masnoće ili prašine.
PRIMENA:	Četkom, valjkom, prskanjem ili potapanjem, dvaput u razmaku 24 sata.
POTROŠNJA:	125g/m ² kod nanosa debljine 60 mikrona suvog filma
VREME SUŠENJA:	Prašna suvost- 30 minuta, opipljiva suvost – 2 sata.
VREME IZMEĐU NANOSA:	Pojedinačni slojevi se nanose u razmaku 24 sata.

TEHNIČKI PODACI

SPEKTAR NIJANSI:	oksid crvena i siva za metale, bela za drvo
SJAJ PO LANGU:	8%
GUSTOĆA:	1,48 g/ml (20°C)
SUHE TVARI:	72 ± 2%
VIZKOZITET:	140s (F6 20°C)
PRIANJANJE:	ISO: 0 / ASTM: 5B
SADRŽAJ HOS/VOC:	IIA(d), 400g/l;(2007); proizvod sadrži: max. 390 g/l
RAZREĐIVANJE / ČIŠĆENJE:	ALKIDKOLOR RAZREĐIVAČ
AMBALAŽA:	0,25kg, 0,75l, 6kg, 25kg
ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA	Najmanje 36 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

SISTEM

PODLOGA	PRIPREMA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
Drvo Metal	Ukloniti prašinu, nečistoću i masnoće	TEMELJNI ALKIDNI PREMAZ- 1-2x	STARKOLOR ALKIDKOLOR

NAPOMENE

