

**Namena:**

Koristi se kao estetski i zaštitni emajl za pocinkovane limove i aluminijum, efikasno štiti u svim klimatskim uslovima.


**Lastnosti:**

- Odlična antikoroziorna i hemijska otpornost te otpornost na temperaturu
- Odlična pokrivnost
- Postojanost i elastičnost nanošenog filma u boji
- Otporan na sumporni dioksid
- Maksimalno štiti od dejstva UV



**VINILACRYL EMAJL**  
1K vinil akrilni emajl za metale

**2**



**UPUTSTVA**

**PRIPREMA BOJE:**

Boju dobro promešati i po potrebi razrediti sa VINILKOLOR RAZREĐIVAČEM dok ne dobijemo dovoljno dobar viskozitet, koji zavisi od sistema prskanja i veličine šoba (airless šoba: uska=215/218, srednja=415/418, šira =615/618).

**PRIPREMA POVRŠINE:**

Limove je potrebno dobro razmaziti i očistiti svih nečistoća zatim osušiti i prskati sa VINILACRYL EMAJLOM debljine 30 mikrona suvog filma. Kod održavanja neophodno saniranje zardalih delova (prebrusiti i premazati sa epoxy primer antikoroziomnim premazom). Limovi bez rđe obrišu se ketonom (vlažnim, nikako mokrim) da se otkloni nečistoća koja se veže sa gornjim slojem stare boje. Preporučujemo pranje mašinom koja je pod visokim tlakom (120 – 150 bara) za otklanjanje svih mehaničkih nečistoća i filma u boji koji slabo prijanja na lim.

**PRIMENA:**

Četkom, valjkom ili airless prskanjem.

**POTROŠNJA:**

120 g/m<sup>2</sup> za nanos debljine 60 mikrona suvog filma.

**VREME SUŠENJA:**

Prašno suva nakon 1 sata, opipljivo suva nakon 2 sata.

**VREME IZMEĐU NANOSA:**

Pojedinačne slojeve nanositi u razmaku 16 sata.

**TEHNIČKI PODACI**

**SPEKTAR NIJANSI:**

Po RAL ili NCS skali.

**GUSTOĆA:**

0,95 - 1,05 g/ml (20°C) - ovisno od nijanse

**SUHE TVARI:**

52% ± 2% - ovisno od nijanse

**VIKOZITET:**

tiksotropni

**NJUH:**

Tipičan aromatičan

**PRIANJANJE:**

ISO: 0 / ASTM: 5B na EPOXYKOLOR PRIMER

**SADRŽAJ HOS/VOC:**

IIA(i), 600g/l;(2007); proizvod sadrži: max. 600 g/l

**RAZREĐIVANJE / ČIŠĆENJE:**

VINILKOLOR RAZREĐIVAČ

**AMBALAŽA:**

1 - 25 l/kg

**ROK UPOTREBE I USLOVI SKLADIŠTENJA**

Najmanje 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zračnom prostoru.

**SISTEM**

**PODLOGA**

**PRIPREMA**

**OSNOVNI PREMAZ**

**ZAVRŠNI PREMAZ**

Metal

Ukloniti prašinu, nečistoćumesne fleke

EPOXYKOLOR PRIMER

VINILACRYL u odabranoj niansi

**NAPOMENE**

